

B = Bon L = Limite M = Mauvais

La tenue des tuyaux étant largement dépendante des conditions d'utilisation, tous ces renseignements ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité.

| Plastique | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|------|----------------|------|--------------------------|------|--------------------------------|------|-------------|------|---|---|
| PVC Souple Standard | | PVC Souple Hydrocarbure | | PVC Souple Gaz | | PEE | | PU | | PA12 Rilsan | | | |
| Filclair Profilair Profitress | Cristal Spirales | Opal Fuel Fuelflex | | Propavyl | | Technitube Technitube AL | | Alfaspir PU Alfavac PU Alfapur | | Alfaril | | | |
| 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | | |
| Acétaldéhyde | 1 | M | M | M | M | M | M | B | L | M | M | B | M |
| Acétate d'Aluminium | 2 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | | |
| Acétate de Butyle | 3 | M | M | M | M | M | M | L | L | M | M | B | B |
| Acétate de Cellulose | 4 | | | | | | | | | B | | | |
| Acétate de Plomb | 5 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | | |
| Acétate de Sodium | 6 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | | |
| Acétate de Vinyle | 7 | M | M | M | M | M | M | B | L | | | | |
| Acétate d'Ethyle | 8 | M | M | M | M | M | M | L | L | M | M | B | B |
| Acétate d'Isopropyle | 9 | M | M | M | M | M | M | L | L | M | M | B | B |
| Acétone | 10 | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M | B | L |
| Acétylacétate d'Ethyle | 11 | | | | | | | M | M | | | | |
| Acétylène | 12 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Acide Acétique 10% | 13 | M | M | M | M | M | M | | | | | B | M |
| Acide Acétique 25% | 14 | M | M | M | M | M | M | | | M | | | |
| Acide Acétique 50% | 15 | M | M | M | M | M | M | | | M | | | |
| Acide Acétique Pur (glacial) | 16 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Acide Arsénique | 17 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Acide Borique 10% | 18 | B | B | B | B | B | B | B | M | L | M | B | |
| Acide Borique Fluoré 65% | 19 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Acide Bromhydrique 10% | 20 | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | | |
| Acide Bromhydrique 50% | 21 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | | |
| Acide Butyrique | 22 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Acide Carbonique | 23 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Acide Chloracétique | 24 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Acide Chlorhydrique 15% | 25 | B | B | B | B | B | B | M | M | L | M | L | M |
| Acide Chlorhydrique Concentré | 26 | B | L | B | L | B | L | M | M | M | M | M | M |
| Acide Chlorosulfonique | 27 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Acide Chlorosulfurique | 28 | | | | | | | M | M | | | | |
| Acide Chromique 50% | 29 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Acide Citrique | 30 | B | | B | | B | | B | B | L | M | B | L |
| Acide Cyanhydrique | 31 | | | | | | | B | M | L | M | | |
| Acide Fluorhydrique 10% | 32 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Acide Fluorhydrique 30% | 33 | M | M | M | M | M | M | | | L | | M | M |
| Acide Fluorhydrique 40% | 34 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Acide Formique 10% | 35 | M | M | M | M | M | M | B | M | M | M | B | L |
| Acide Gallique | 36 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Acide Lactique 10% | 37 | M | M | M | M | M | M | B | M | L | M | B | B |
| Acide Nitrique 10% | 38 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Acide Nitrique 25% | 39 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Acide Nitrique 40% | 40 | L | | L | | L | | | | M | | | |
| Acide Nitrique 60% | 41 | M | | M | | M | | | | M | | | |
| Acide Nitrique Concentré 95% | 42 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Acide Nitrique Dilué 50% | 43 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Acide Oléique | 44 | M | M | M | M | M | M | B | L | L | M | B | B |
| Acide Oxalique | 45 | M | M | M | M | M | M | L | M | M | M | B | L |
| Acide Palmitique | 46 | M | M | M | M | M | M | B | B | B | | | |
| Acide Perchlorique | 47 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Acide Phosphorique 30% | 48 | B | B | B | B | B | B | L | M | L | M | B | L |
| Acide Phosphorique 85% | 49 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Acide Silicique Fluoré | 50 | | | | | | | | | M | | | |
| Acide Stéarique | 51 | B | B | B | B | B | B | B | L | | | B | B |
| Acide Sulfureux 10% | 52 | L | | L | | L | | | | L | | | |
| Acide Sulfureux 75% | 53 | M | | M | | M | | | | M | | | |
| Acide Sulfurique 10% | 54 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Acide Sulfurique 30% | 55 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Acide Sulfurique 40% | 56 | | | | | | | | | | | | |
| Acide Sulfurique 50% | 57 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Acide Sulfurique 75% | 58 | M | | M | | M | | | | M | | | |
| Acide Sulfurique 98% | 59 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Acide Tartrique | 60 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Acrylate de Méthyle | 61 | | | | | | | B | L | | | | |
| Acrylate d'Ethyle | 62 | M | M | M | M | M | M | B | L | | | | |
| Acrylonitrile | 63 | B | B | B | B | B | B | B | L | M | M | | |
| Alcool Amylique | 64 | B | L | B | L | B | L | L | L | L | M | B | L |
| Alcool Butylique | 65 | B | L | B | L | B | L | B | L | L | M | B | L |
| Alcool Ethylique | 66 | B | L | B | L | B | L | B | L | L | M | B | L |
| Alcool Isobutylique | 67 | | | | | | | B | L | L | M | | |
| Alcool Isopropylique | 68 | B | L | B | L | B | L | B | L | L | M | B | |
| Alcool Méthylique 6% | 69 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B | L |
| Ammoniac Gazeux | 70 | B | | B | | B | | | | L | L | B | B |
| Ammoniaque | 71 | M | M | M | M | M | M | B | L | B | M | B | |
| Anhydride Acétique | 72 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M |
| Anhydride Carbonique | 73 | B | B | B | B | B | B | | | B | B | | |
| Anhydride Sulfureux Sec | 74 | B | B | B | B | B | B | | | L | M | L | M |
| Anhydride Sulfurique Sec | 75 | | | | | | | | | L | M | | |
| Aniline | 76 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M |
| Arséniate de Plomb | 77 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Asphalte | 78 | M | M | M | M | M | M | B | L | M | M | | |
| Azote | 79 | B | B | B | B | B | B | | | B | B | | |
| Benzaldéhyde | 80 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | | |
| Benzène | 81 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | L |

| | Plastique | | | | | | Caoutchouc | | | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | SILICONE | | PEBD | | PTFE | | NR | | SBR | | NBR | | EPDM | |
| | Silicone | | Technitube MS | | PTFE | | | | | | | | | |
| | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C |
| 1 | B | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | B | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | L | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 4 | B | | B | | B | B | L | | M | M | B | | L | |
| 5 | B | | B | B | B | B | B | | B | | B | | B | |
| 6 | B | | L | M | B | B | L | | L | | L | | B | |
| 7 | | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 8 | B | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 9 | L | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 10 | L | | | | B | B | B | L | B | L | M | M | B | B |
| 11 | | | | | B | B | B | | B | | | | | |
| 12 | M | | | | B | B | L | L | L | | B | L | B | |
| 13 | | | | | B | B | L | M | M | M | B | M | B | M |
| 14 | M | | | | B | B | L | M | M | M | M | M | L | M |
| 15 | L | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | M |
| 16 | B | | M | M | B | B | M | M | L | M | M | M | L | M |
| 17 | L | | B | | B | B | B | | B | | L | | B | |
| 18 | B | | B | B | B | B | B | L | B | B | B | B | B | B |
| 19 | M | | B | | | | | | | | | | | |
| 20 | M | | B | B | | | | | | | | | | |
| 21 | M | | B | B | | | | | | | | | | |
| 22 | L | | M | | B | B | M | M | M | M | L | | M | M |
| 23 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 24 | B | | M | M | B | B | L | M | L | M | M | M | L | |
| 25 | L | | | | B | B | B | B | B | | M | M | B | B |
| 26 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 28 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | M | | B | L | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 30 | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 31 | L | | | | B | B | B | L | L | | B | | L | |
| 32 | B | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 33 | B | | L | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 34 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 35 | B | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | B | | B | | B | B | B | | L | | M | M | L | |
| 37 | M | | B | L | | | | | | | | | | |
| 38 | M | | B | | B | B | L | M | L | M | M | M | B | L |
| 39 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 42 | M | | M | M | | | | | | | | | | |
| 43 | M | | M | M | | | | | | | | | | |
| 44 | B | | L | M | B | B | M | M | M | M | B | L | L | |
| 45 | B | | B | B | B | B | B | B | L | L | M | M | B | B |
| 46 | B | | B | B | B | B | L | M | L | M | B | L | L | L |
| 47 | M | | B | | B | B | L | | M | M | M | M | L | |
| 48 | B | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | M | | | | B | B | B | L | M | M | M | M | B | |
| 50 | M | | B | | | | | | | | | | | |
| 51 | L | M | B | L | B | B | L | M | L | M | B | L | L | L |
| 52 | B | | B | | B | B | L | | L | | M | M | M | M |
| 53 | M | | M | | B | B | L | | L | | M | M | L | |
| 54 | L | | B | | B | B | B | B | B | B | L | M | B | B |
| 55 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 59 | M | | B | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 60 | B | | B | | B | B | B | B | L | L | B | B | L | L |
| 61 | | | | | B | L | M | M | M | M | M | M | L | |
| 62 | B | | | | B | L | M | M | M | M | M | M | L | |
| 63 | B | | B | L | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 64 | L | M | B | L | B | B | B | L | B | | B | B | B | B |
| 65 | B | L | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 66 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 67 | | | | | B | B | B | B | B | B | | L | B | B |
| 68 | L | | | | B | B | B | B | B | | B | | B | B |
| 69 | B | B | B | B | | | | | | | | | | |
| 70 | L | | | | B | B | B | M | B | M | B | M | B | L |
| 71 | B | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | B | | L | M | B | B | L | M | L | | M | M | L | |
| 73 | | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 74 | B | | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | B | |
| 75 | L | | L | L | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 76 | B | L | B | B | B | B | M | M | M | M | M | M | B | B |
| 77 | B | | B | | B | B | B | | B | | B | | B | B |
| 78 | L | | | | B | B | M | M | M | M | L | L | M | M |
| 79 | | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 80 | M | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 81 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |

B = Bon L = Limite M = Mauvais

La tenue des tuyaux étant largement dépendante des conditions d'utilisation, tous ces renseignements ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité.

| Plastique | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|------|----------------|------|--------------------------|------|--------------------------------|------|-------------|------|---|
| PVC Souple Standard | | PVC Souple Hydrocarbure | | PVC Souple Gaz | | PEE | | PU | | PA12 Rilsan | | |
| Filclair Profilair Profitress | Cristal Spirales | Opal Fuel Fuelflex | | Propavyl | | Technitube Technitube AL | | Alfaspir PU Alfavac PU Alfapur | | Alfari | | |
| 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | |
| Bicarbonate de Potassium | 82 | B | | B | | B | | | | L | | |
| Bicarbonate de Sodium | 83 | B | | B | | B | | | | L | | |
| Bisulfate de Sodium | 84 | B | B | B | B | B | B | B | M | M | M | |
| Bisulfate de Calcium | 85 | B | B | B | B | B | B | B | M | B | | |
| Bitume | 86 | M | M | M | M | M | M | B | M | | | B |
| Borate de Potassium | 87 | B | | B | | B | | | | B | | |
| Borax | 88 | B | | B | | B | | B | B | B | L | |
| Brome | 89 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Bromobenzène | 90 | M | M | M | M | M | M | L | M | | | |
| Bromure de Méthyle | 91 | M | M | M | M | M | M | M | M | | | B |
| Bromure de Potassium | 92 | B | | B | | B | | | | B | | |
| Bromure d'Éthylène | 93 | M | | M | | M | | | | M | | |
| Butane | 94 | L | L | L | L | B | B | B | B | B | B | B |
| Carbonate de Baryum | 95 | B | | B | | B | | | | B | | |
| Carbonate de Bismuth | 96 | | | | | | | | | B | | |
| Carbonate de Calcium | 97 | B | | B | | B | | | | B | | |
| Carbonate de Magnésium | 98 | B | | B | | B | | | | B | | |
| Carbonate de Potassium | 99 | B | | B | | B | | | | M | | |
| Carbonate de Sodium | 100 | B | | B | | B | | B | L | B | L | B |
| Chaux (lait de) | 101 | B | | B | | B | | B | L | B | L | |
| Chlorate de Calcium | 102 | B | | B | | B | | | | B | | |
| Chlorate de Potassium | 103 | B | | B | | B | | | | L | | |
| Chlorate de Sodium | 104 | B | | B | | B | | | | L | | |
| Chlore Humide | 105 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Chlore Sec | 106 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Chlorhydrate du Glycol | 107 | | | | | | | L | M | | | M |
| Chlorobenzène | 108 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L |
| Chloroforme | 109 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L |
| Chloronaphtalène | 110 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Chlorure d'Aluminium | 111 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | |
| Chlorure d'Ammonium | 112 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B |
| Chlorure d'Antimoine 50% | 113 | B | | B | | B | | | | L | | |
| Chlorure de Baryum | 114 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B |
| Chlorure de Benzyle | 115 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Chlorure de Calcium | 116 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B |
| Chlorure de Cuivre | 117 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | |
| Chlorure de Fer II | 118 | B | | B | | B | | | | M | | |
| Chlorure de Magnésium | 119 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B |
| Chlorure de Mercure | 120 | | | | | | | | | B | | |
| Chlorure de Méthyle | 121 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B |
| Chlorure de Nickel | 122 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | |
| Chlorure de Potassium | 123 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B |
| Chlorure de Sodium | 124 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B |
| Chlorure de Soufre | 125 | M | M | M | M | M | M | L | L | B | L | |
| Chlorure de Vinyle (monomère) | 126 | M | | M | | M | | | | M | | |
| Chlorure de Zinc | 127 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B |
| Chlorure d'Étain | 128 | B | B | B | B | B | B | L | L | B | L | |
| Chlorure d'Éthyle | 129 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Chlorure d'Éthylène | 130 | M | | M | | M | | | | M | | |
| Chlorure Ferrique (fer III) | 131 | B | B | B | B | B | B | B | L | M | M | |
| Chlorure Mercurique | 132 | M | M | M | M | M | M | B | L | B | L | |
| Colorants de l'Aniline | 133 | B | B | B | B | B | B | L | M | M | M | |
| Crésols | 134 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Cyanure de Potassium | 135 | M | M | M | M | M | M | B | L | M | M | |
| Cyanure de Sodium | 136 | B | L | B | L | B | L | B | L | M | M | |
| Cyclohexane | 137 | B | B | B | B | B | B | M | M | L | M | B |
| Cyclohexanol | 138 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B |
| Cyclohexanone | 139 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B |
| Décaline | 140 | | | | | | | B | L | | | B |
| Diacétone | 141 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Diacétone Alcool | 142 | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M | B |
| Dibutylphthalate | 143 | M | | M | | M | | | | M | | L |
| Dichloréthane | 144 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L |
| Dichlorure de Propylène | 145 | | | | | | | | | | | M |
| Dichromate de Potassium | 146 | | | | | | | | | L | | |
| Diéthylène Glycol | 147 | B | | B | | B | | B | L | B | L | B |
| Diméthylamine | 148 | | | | | | | M | M | | | |
| Diméthylformamide | 149 | | | | | | | | | M | M | B |
| Dinitrotoluène | 150 | | | | | | | M | M | | | |
| Dioxane | 151 | M | M | M | M | M | M | B | L | | | B |
| Dioxyde de Soufre (gaz) | 152 | B | | B | | B | | | | M | | L |
| Diphényle | 153 | | | | | | | B | L | | | B |
| Disulfure de Carbone | 154 | | | | | | | M | M | M | M | |
| Eau de Chlore | 155 | L | M | L | M | L | M | M | M | L | M | |
| Eau de Javel du Commerce | 156 | B | L | B | L | B | L | M | M | L | M | B |
| Eau de Mer | 157 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Eau Oxygénée 10% | 158 | B | | B | | B | | | | L | | |
| Eau Oxygénée 30% | 159 | M | M | M | M | M | M | L | M | L | M | B |
| Essence | 160 | M | M | B | L | M | M | L | M | B | L | B |
| Essence Térébenthine | 161 | M | M | B | L | M | M | L | M | L | M | B |

| | Plastique | | | | | | Caoutchouc | | | | | | | |
|-----|-----------|------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | SILICONE | | PEBD | | PTFE | | NR | | SBR | | NBR | | EPDM | |
| | Silicone | | Technitube MS | | PTFE | | | | | | | | | |
| | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C |
| 82 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 83 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 84 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 85 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | L |
| 86 | | | | | B | | L | | M | M | B | | L | |
| 87 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 88 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | L | B | B | B |
| 89 | M | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 90 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 91 | | | M | M | B | B | L | M | M | M | L | M | B | M |
| 92 | B | | B | | B | | B | | B | | B | | B | |
| 93 | M | | M | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 94 | L | M | | | B | B | M | M | M | M | B | | L | |
| 95 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 96 | B | | B | | B | B | B | | B | | B | | B | |
| 97 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 98 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 99 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 100 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 101 | B | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 103 | L | | B | | B | B | M | M | M | M | M | | B | |
| 104 | B | | B | | B | B | L | M | L | | L | | B | |
| 105 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 106 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 107 | | | B | B | B | | M | M | M | M | M | M | B | |
| 108 | L | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 109 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 110 | M | | M | M | L | | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 111 | M | | B | B | B | B | B | | B | | B | | B | |
| 112 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 113 | M | | B | | | | | | | | | | | |
| 114 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 115 | | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 116 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 117 | B | | B | B | B | B | L | | B | | B | B | B | |
| 118 | B | | B | | B | B | B | B | B | | B | | B | |
| 119 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 120 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 121 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 122 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 123 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 124 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 125 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 126 | M | | M | | B | B | M | M | M | M | M | L | | |
| 127 | B | | B | B | B | B | L | | L | | L | | B | |
| 128 | M | | B | B | B | B | B | L | B | B | B | | L | L |
| 129 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 130 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 131 | B | | B | B | B | B | B | | B | | B | | B | |
| 132 | B | | B | B | | | | | | | | | | |
| 133 | L | | M | M | B | | M | M | M | M | M | M | L | |
| 134 | L | | | | B | B | M | M | M | M | L | | M | M |
| 135 | B | | B | B | B | B | B | | B | | B | | B | B |
| 136 | B | | B | B | B | B | B | | B | | B | | B | B |
| 137 | M | | | | B | B | M | M | M | M | B | | M | M |
| 138 | | | | | B | B | M | M | M | M | L | | M | M |
| 139 | L | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 140 | | | L | M | B | | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | B | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | B | |
| 143 | L | | M | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 144 | M | | | | B | | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 145 | M | | M | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 146 | B | | B | | B | B | L | | L | | L | M | B | L |
| 147 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 148 | | | L | M | B | B | M | M | L | M | M | M | M | M |
| 149 | | | B | L | B | B | M | M | M | M | L | M | L | |
| 150 | | | | | B | | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 151 | B | B | L | L | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 152 | L | | B | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 155 | L | | L | M | | | | | | | | | | |
| 156 | B | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | B | B | | | B | B | B | B | B | B | L | L | B | B |
| 158 | B | | | | B | B | L | | B | | M | M | L | |
| 159 | B | B | | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 160 | L | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | M | | L | M | B | B | M | M | M | M | L | | M | M |

B = Bon L = Limite M = Mauvais

La tenue des tuyaux étant largement dépendante des conditions d'utilisation, tous ces renseignements ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité.

| Plastique | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|------|----------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------|------|---|--|
| PVC Souple Standard | | PVC Souple Hydrocarbure | | PVC Souple Gaz | | PEE | | PU | | PA12 Rilsan | | | |
| Filclair Profilair Profilress | Cristal Spiralés | Opal Fuel Fuelflex | | Propavyl | | Technitube Technitube AL | | Alfaspir PU Alfavac PU Alfapur | | Alfaril | | | |
| 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | | |
| Ether Butylique | 162 | B | | B | | B | | | M | | | | |
| Ether Diéthylique | 163 | M | | M | | M | | | L | | | | |
| Ether Ethylique | 164 | M | M | M | M | M | M | B | M | L | M | | |
| Ether Isopropylique | 165 | M | M | M | M | M | M | L | M | L | M | | |
| Ethylbenzène | 166 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | | |
| Ethylcellulose | 167 | | | | | | | L | M | | | | |
| Ethylène | 168 | | | | | | | B | L | B | B | | |
| Ethylène Glycol 30% | 169 | B | L | B | L | B | L | B | L | L | M | L | |
| Ethylènediamine | 170 | | | | | | | M | M | | | | |
| Ethylglycol | 171 | | | | | | | B | L | | | B | |
| Ethylmercaptan | 172 | | | | | | | B | L | | | | |
| Fluor | 173 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| Fluoraluminate de Sodium 10% | 174 | B | | B | | B | | | L | | | | |
| Fluorure d'Aluminium | 175 | B | | B | | B | | B | L | M | M | | |
| Fluorure de Sodium | 176 | B | | B | | B | | | L | | | | |
| Formaldéhyde 40% | 177 | L | M | L | M | L | M | L | M | L | | B | |
| Fréon 11 | 178 | M | M | M | M | M | M | B | M | L | | B | |
| Fréon 113 | 179 | M | M | M | M | M | M | B | M | M | M | B | |
| Fréon 114 | 180 | M | M | M | M | M | M | B | M | | | B | |
| Fréon 12 | 181 | M | M | M | M | M | M | B | M | L | | B | |
| Fréon 21 | 182 | M | M | M | M | M | M | B | M | M | | B | |
| Fréon 22 | 183 | M | M | M | M | M | M | B | M | M | | B | |
| Fuel | 184 | M | M | B | L | M | M | B | L | B | L | B | |
| Furanne | 185 | | | | | | | B | L | | | | |
| Furfural | 186 | B | B | B | B | B | B | B | L | M | M | B | |
| Gasoil | 187 | M | M | B | L | M | M | B | L | B | L | B | |
| Gaz Carbonique | 188 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Gaz de Four à Coke | 189 | | | | | | | B | L | | | | |
| Gaz de Hauts Fourneaux | 190 | | | | | | | B | L | | | | |
| Gaz d'Eclairage | 191 | | | | | | | B | B | B | | B | |
| Gaz Naturel | 192 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | | |
| Gélatine | 193 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | |
| Glucose | 194 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| Glycérine | 195 | M | M | M | M | M | M | B | B | B | B | L | |
| Glycol Butylique | 196 | M | | M | | M | | | | M | | | |
| Goudron de Houille | 197 | M | M | M | M | M | M | B | L | | | B | |
| Hexaldéhyde | 198 | | | | | | | | | M | | | |
| Hexane | 199 | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M | B | |
| Huile ASTM1 | 200 | M | M | B | L | M | M | B | B | B | B | | |
| Huile ASTM2 | 201 | M | M | B | L | M | M | B | B | B | B | | |
| Huile ASTM3 | 202 | M | M | B | L | M | M | B | L | B | L | | |
| Huile de Coton | 203 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | B | |
| Huile Créosote | 204 | M | M | B | L | M | M | L | M | | | | |
| Huile de Grain | 205 | | | | | | | | | L | | | |
| Huile de Graissage | 206 | M | M | B | L | M | M | B | B | B | B | | |
| Huile de Lin | 207 | M | M | B | L | M | M | B | B | B | B | B | |
| Huile de Ricin | 208 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | |
| Huile de Silicone | 209 | M | M | B | L | M | M | B | B | B | B | B | |
| Huile Minérale | 210 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | |
| Hydrogène | 211 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| Hydrogène Sulfuré | 212 | M | M | M | M | M | M | B | B | L | M | B | |
| Hydroquinone | 213 | B | | B | | B | | B | B | | | | |
| Hydroxyde d'Aluminium | 214 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Hydroxyde d'Ammonium | 215 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Hydroxyde de Baryum | 216 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Hydroxyde de Calcium | 217 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Hydroxyde de Magnésium | 218 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Hydroxyde de Potassium | 219 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Hydroxyde de Sodium | 220 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Hypochlorite de Calcium 15% | 221 | B | | B | | B | | M | M | M | M | | |
| Hypochlorite de Sodium 15% | 222 | B | M | B | M | B | M | M | M | L | M | | |
| Hypochlorite de Sodium 30% | 223 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Hyposulfite de Sodium | 224 | B | B | B | B | B | B | M | M | L | M | | |
| Isooctane | 225 | M | M | M | M | M | M | M | M | B | B | | |
| Isophorone | 226 | | | | | | | L | L | | | B | |
| Kérosène J.P.1 et J.P.4 | 227 | M | M | B | L | M | M | B | M | B | | B | |
| Lessives Bisulfiteuses | 228 | | | | | | | B | M | | | | |
| Magnésie | 229 | | | | | | | B | B | B | B | | |
| Mazout | 230 | M | M | B | L | M | M | B | M | B | L | | |
| Mercure | 231 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | B | |
| Métaphosphate d'Ammonium | 232 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Méthacrylate de Méthyle | 233 | M | M | M | M | M | M | B | M | M | M | | |
| Méthane | 234 | | | | | | | B | B | B | B | B | |
| Méthyléthylcétone | 235 | M | M | M | M | M | M | L | M | M | M | B | |
| Méthylisobutylcétone | 236 | M | M | M | M | M | M | L | M | M | M | | |
| Monochlorobenzol | 237 | M | | M | | M | | | | M | | | |
| Naphtalène | 238 | M | M | M | M | M | M | L | M | | | B | |
| Nitrate d'Ammonium | 239 | B | B | B | B | B | B | B | M | B | L | B | |
| Nitrate d'Argent | 240 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Nitrate de Cuivre | 241 | | | | | | | | | M | | | |
| Nitrate de Magnésium | 242 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Nitrate de Mercure | 243 | | | | | | | | | B | | | |

| | Plastique | | | | | | Caoutchouc | | | | | | | |
|-----|-----------|------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | SILICONE | | PEBD | | PTFE | | NR | | SBR | | NBR | | EPDM | |
| | Silicone | | Technitube MS | | PTFE | | | | | | | | | |
| | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C |
| 162 | M | | B | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 163 | M | | M | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 164 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 165 | | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 166 | | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 167 | L | | | | B | B | L | | L | | L | | L | |
| 168 | | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 169 | B | B | | | | | | | | | | | | |
| 170 | B | | L | M | B | B | L | | L | | L | | B | |
| 171 | B | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | B | |
| 172 | | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 173 | M | | | | B | L | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 174 | L | | B | | | | | | | | | | | |
| 175 | B | | B | B | B | B | L | | B | | B | B | B | |
| 176 | L | | B | | B | B | B | B | B | | B | B | B | B |
| 177 | B | | | | B | B | L | | L | | L | M | B | L |
| 178 | M | | | | B | B | M | M | M | M | B | | M | M |
| 179 | M | | | | L | | M | M | M | M | B | | M | M |
| 180 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | M | | | | B | | L | | L | | B | | L | |
| 182 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | M | | | | B | | L | | L | | M | M | B | |
| 184 | L | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 186 | B | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 187 | | | | | B | B | M | M | M | M | B | B | M | M |
| 188 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 189 | | | B | B | B | B | | | M | M | | | | |
| 190 | | | | | B | B | | | M | M | | | | |
| 191 | | | B | B | B | B | M | M | M | M | B | | M | M |
| 192 | M | | | | B | B | M | M | M | M | B | | M | M |
| 193 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 194 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 195 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 196 | L | | B | | | | | | | | | | | |
| 197 | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | M | | | | B | | M | M | M | M | M | M | L | |
| 199 | M | | | | B | B | M | M | M | M | B | L | M | M |
| 200 | B | B | | | B | B | M | M | M | M | B | B | M | M |
| 201 | | | | | B | B | M | M | M | M | B | B | M | M |
| 202 | B | L | | | B | B | M | M | M | M | B | B | M | M |
| 203 | B | | B | | B | B | M | M | M | M | B | | L | |
| 204 | L | | M | M | B | | M | M | M | M | | | | |
| 205 | B | | M | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | B | B | B | L | B | B | M | M | M | M | B | | L | |
| 208 | B | B | B | L | B | B | M | M | M | M | B | | L | |
| 209 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 210 | L | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | B | B | B | B | L | | L | M | B | | B | B |
| 212 | B | | B | | B | B | M | M | M | M | L | M | L | B |
| 213 | | M | M | L | | M | M | L | | | | | | |
| 214 | B | | B | | B | B | B | B | L | L | L | L | B | |
| 215 | B | | B | | | | | | | | | | | |
| 216 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 217 | B | | B | | | | | | | | | | | |
| 218 | B | | B | | B | B | L | L | L | L | L | L | B | B |
| 219 | M | | B | | | | | | | | | | | |
| 220 | M | | B | | | | | | | | | | | |
| 221 | M | | B | | | | | | | | | | | |
| 222 | L | | B | | | | | | | | | | | |
| 223 | M | | L | | | | | | | | | | | |
| 224 | B | | B | B | | | | | | | | | | |
| 225 | | | | | B | B | M | M | M | M | B | | M | M |
| 226 | | | | | B | B | M | M | M | M | B | M | B | |
| 227 | M | | M | M | | | | | | | | | | |
| 228 | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | B | B | B | B | B | B | B | B | M | M | B | |
| 230 | L | | L | M | B | B | M | M | M | M | B | B | B | |
| 231 | | | B | | B | B | B | | B | | B | | B | |
| 232 | B | | B | | | | | | | | | | | |
| 233 | L | | | | B | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 234 | M | | B | B | B | B | M | M | M | M | B | | M | M |
| 235 | L | M | | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 236 | L | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 237 | M | | M | | | | | | | | | | | |
| 238 | M | | B | L | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 239 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 240 | B | | B | | B | B | B | B | L | L | B | B | B | B |
| 241 | B | | B | | B | B | L | | L | | L | | B | B |
| 242 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 243 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | L | | B | B |

B = Bon L = Limite M = Mauvais

La tenue des tuyaux étant largement dépendante des conditions d'utilisation, tous ces renseignements ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent engager notre responsabilité.

| Plastique | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|------|----------------|------|--------------------------|------|--------------------------------|------|-------------|------|---|---|
| PVC Souple Standard | | PVC Souple Hydrocarbure | | PVC Souple Gaz | | PEE | | PU | | PA12 Rilsan | | | |
| Filclair Profilair Profitress | Cristal Spirales | Opal Fuel Fuelflex | | Propavyl | | Technitube Technitube AL | | Alfaspir PU Alfavac PU Alfapur | | Alfaril | | | |
| 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | | |
| Nitrate de Nickel | 244 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Nitrate de Potassium | 245 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Nitrate de Sodium | 246 | B | B | B | B | B | B | B | M | B | L | B | B |
| Nitrite de Sodium | 247 | | | | | | | | | B | | | |
| Nitrobenzène | 248 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M |
| Nitriométhane | 249 | M | M | M | M | M | M | M | M | | | B | |
| Oléate d Butyle | 250 | M | M | M | M | M | M | L | M | | | | |
| Ortho-dichlorobenzène | 251 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M |
| Oxyde de Carbone | 252 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | |
| Oxyde de Diphényle | 253 | | | | | | | M | M | | | | |
| Oxyde de Mésityle | 254 | M | M | M | M | M | M | M | M | | | | |
| Oxyde de Propylène | 255 | M | M | M | M | M | M | M | M | | | B | L |
| Oxygène | 256 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | L |
| Ozone | 257 | B | | B | | B | | B | B | B | B | L | M |
| Paradichlorobenzène | 258 | M | M | M | M | M | M | L | M | | | B | |
| Paraformaldéhyde | 259 | | | | | | | | | B | | | |
| Pentachlorophénol | 260 | | | | | | | | | M | | | |
| Pentane | 261 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Perborate de Sodium | 262 | B | | B | | B | | B | M | | | | |
| Perchloréthylène | 263 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M |
| Permanganate de Potassium 10% | 264 | B | | B | | B | | | | L | M | M | M |
| Peroxyde d'Azote | 265 | | | | | | | B | L | L | M | | |
| Peroxyde de Sodium | 266 | B | B | B | B | B | B | M | M | M | M | | |
| Persulfate d'Ammonium | 267 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Pétrole Brut | 268 | M | M | M | M | M | M | L | M | B | | B | B |
| Phénol | 269 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| Phényldrazine | 270 | M | M | M | M | M | M | B | L | | | | |
| Phosphate d'Ammonium | 271 | B | B | B | B | B | B | L | M | B | | B | L |
| Phosphate de Sodium | 272 | B | B | B | B | B | B | B | M | L | | B | B |
| Phtalate de Butyle | 273 | M | M | M | M | M | M | B | M | B | | | |
| Phtalate d'Octyle | 274 | M | M | M | M | M | M | B | M | B | B | | |
| Plomb Tétréthyle | 275 | B | | B | | B | | B | L | | | B | |
| Potasse Concentrée | 276 | B | M | B | M | B | M | M | M | M | M | B | B |
| Potasse Diluée 10% | 277 | B | M | B | M | B | M | M | M | L | M | B | B |
| Propane | 278 | M | M | M | M | B | | B | B | B | B | B | B |
| Propylène | 279 | | | | | | | B | B | | | | |
| Pyridine | 280 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M |
| Savon en Solution Aqueuse | 281 | B | | B | | B | | B | B | B | M | B | |
| Sebaçate d'Octyle | 282 | M | M | M | M | M | M | B | M | | | | |
| Silicate de Sodium | 283 | B | B | B | B | B | B | B | L | L | M | B | B |
| Soude Concentrée | 284 | B | M | B | M | B | M | M | M | M | M | B | M |
| Soude Diluée 10% | 285 | B | M | B | M | B | M | M | M | L | M | B | L |
| Soufre | 286 | B | | B | | B | | B | L | B | | B | |
| Stéarate de Butyle | 287 | M | M | M | M | M | M | M | M | B | | | |
| Styrène | 288 | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M | | |
| Sulfate d'Aluminium | 289 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B | B |
| Sulfate d'Ammonium | 290 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B | L |
| Sulfate de Baryum | 291 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Sulfate de Calcium | 292 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Sulfate de Cuivre | 293 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B | B |
| Sulfate de Fer | 294 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Sulfate de Magnésium | 295 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | | |
| Sulfate de Manganèse | 296 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Sulfate de Nickel | 297 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | | |
| Sulfate de Plomb | 298 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Sulfate de Potassium | 299 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | B | B |
| Sulfate de Sodium | 300 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | L | | |
| Sulfate de Zinc | 301 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | L | | |
| Sulfate Ferrique | 302 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | L | | |
| Sulfure de Baryum | 303 | B | B | B | B | B | B | B | L | L | M | | |
| Sulfure de Calcium | 304 | B | | B | | B | | | | M | | | |
| Sulfure de Carbone | 305 | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M | B | M |
| Sulfure de Potassium | 306 | B | | B | | B | | | | B | | | |
| Sulfure de Sodium | 307 | B | B | B | B | B | B | B | L | B | | B | L |
| Tannin | 308 | B | | B | | B | | B | B | M | M | | |
| Tétrachlorure de Carbone | 309 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M |
| Tétrahydrofuranne | 310 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | L |
| Tétraline | 311 | M | M | M | M | M | M | B | M | | | B | L |
| Thiocyanate d'Ammonium | 312 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Thiosulfate de Sodium | 313 | B | B | B | B | B | B | B | M | L | | | |
| Toluène | 314 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | L |
| Trichloréthane | 315 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M |
| Trichloréthylène | 316 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | M |
| Triéthanolamine | 317 | B | B | B | B | B | B | M | M | | | | |
| Trioxyde de Soufre | 318 | B | | B | | B | | | | L | | | |
| Urée | 319 | B | L | B | L | B | L | M | M | M | M | B | L |
| Vapeur | 320 | M | M | M | M | M | M | | | M | M | M | M |
| White Spirit | 321 | M | M | M | M | M | M | M | M | B | M | | |
| Xylène | 322 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | B | L |

| | Plastique | | | | | | Caoutchouc | | | | | | | |
|-----|-----------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | SILICONE | | PEBD | | PTFE | | NR | | SBR | | NBR | | EPDM | |
| | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C |
| 244 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 245 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 246 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 247 | B | | B | | B | B | L | | L | | L | | B | B |
| 248 | L | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 249 | | | | | B | B | B | | L | | M | M | L | |
| 250 | | | | | B | B | M | M | M | M | B | | M | M |
| 251 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | B | | B | B | B | B | B | L | B | L | B | B | B | B |
| 253 | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 255 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | L | M |
| 256 | | | | | B | B | L | M | L | M | L | M | B | L |
| 257 | B | | L | M | B | B | M | M | M | M | M | M | B | |
| 258 | M | | M | M | B | L | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 259 | B | | | | B | B | M | M | M | M | L | M | L | |
| 260 | M | | | | B | M | M | M | M | M | M | M | L | |
| 261 | M | | | | B | B | M | M | M | M | B | | M | M |
| 262 | | | B | L | B | B | B | B | B | B | B | L | B | B |
| 263 | M | | M | M | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 264 | B | | B | B | | | | | | | | | | |
| 265 | L | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | M | | | | B | B | L | | L | | L | | B | |
| 267 | B | | B | | B | B | B | | L | M | M | M | L | |
| 268 | L | | L | M | B | B | M | M | M | M | B | B | M | M |
| 269 | B | B | | | B | B | M | M | M | M | M | M | B | L |
| 270 | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | B | | | | B | B | B | B | B | | B | | B | |
| 272 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | | B | |
| 273 | | | L | M | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 274 | | | L | M | B | B | M | M | M | M | M | M | L | L |
| 275 | | | | | B | | M | M | M | M | L | | M | M |
| 276 | | | B | B | | | | | | | | | | |
| 277 | | | B | B | | | | | | | | | | |
| 278 | M | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | | | | | B | L | M | M | M | M | L | M | M | M |
| 280 | L | | L | M | B | B | M | M | M | M | M | M | L | |
| 281 | B | | B | B | | | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | M | M | M | M | M | M | L | |
| 283 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 284 | L | L | | | | | | | | | | | | |
| 285 | B | B | | | | | | | | | | | | |
| 286 | B | B | B | B | | | | | | | | | | |
| 287 | B | | M | M | B | B | M | M | M | M | B | B | L | M |
| 288 | L | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 289 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 290 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 291 | B | | B | | B | B | B | | B | B | B | B | B | B |
| 292 | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 293 | B | | | | B | B | L | M | L | M | L | M | B | B |
| 294 | B | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 296 | B | | B | | B | B | L | L | L | L | B | B | B | B |
| 297 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 298 | B | | B | | B | B | L | L | L | L | L | L | B | B |
| 299 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 300 | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 301 | B | | | | B | B | L | L | L | L | B | B | B | B |
| 302 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 303 | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 304 | M | | B | | B | B | B | B | B | | B | B | B | B |
| 305 | L | | M | M | B | L | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 306 | M | | B | | B | B | B | B | B | | B | B | B | B |
| 307 | B | | B | B | B | B | B | B | B | | B | B | B | B |
| 308 | B | | B | B | B | B | B | B | L | M | L | | B | |
| 309 | L | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 310 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 311 | | | L | M | B | L | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 312 | B | | B | | B | | B | | B | | B | | B | |
| 313 | B | | B | B | B | B | B | B | B | | B | | B | |
| 314 | L | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 315 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 316 | M | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 317 | | | | | B | B | L | | L | | M | | L | |
| 318 | M | | B | | B | B | L | | L | | M | M | L | |
| 319 | | | B | B | B | B | B | | B | | L | | L | |
| 320 | M | | M | M | | | | | | | | | | |
| 321 | | | | | B | B | M | M | M | M | B | | M | M |
| 322 | L | | | | B | B | M | M | M | M | M | M | M | M |