



FEUILLES NITRILE-NBR BLANC (PAS FDA)

-10°C +85°C

CARACTERISTIQUES

Feuilles en NITRILE-NBR - Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
 Résistance à la traction : 40 kg/cm² - Allongement à la rupture : 250%

UTILISATION

Résistance aux graisses et aux huiles minérales et animales - Bonne tenue aux essences
 Tenue aux acides dilués



COLORIS : BLANC

| Epaisseur (mm) | Dimensions (m) | Code | Prix (€/m ²) |
|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 1,40 x 10 | TAPNRBC14000114 | |
| 2 | 1,40 x 10 | TAPNRBC14000214 | |
| 3 | 1,40 x 10 | TAPNRBC14000314 | |
| 4 | 1,40 x 10 | TAPNRBC14000414 | |
| 5 | 1,40 x 10 | TAPNRBC14000514 | |
| 6 | 1,40 x 10 | TAPNRBC14000614 | |
| 8 | 1,40 x 5 | TAPNRBC14000807 | |



FEUILLES NEOPRENE

-10°C +85°C

CARACTERISTIQUES

Feuilles en NEOPRENE - Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
 Résistance à la traction : 40 kg/cm² - Allongement à la rupture : 250%

UTILISATION

Résistance à l'abrasion - Résistance à l'ozone - Tenue aux acides dilués



SANS PLI - COLORIS : NOIR

| Epaisseur (mm) | Dimensions (m) | Code | Prix (€/m ²) |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 1,40 x 10 | TAPNEO14000114 | |
| 2 | 1,40 x 10 | TAPNEO14000214 | |
| 3 | 1,40 x 10 | TAPNEO14000314 | |
| 4 | 1,40 x 10 | TAPNEO14000414 | |
| 5 | 1,40 x 10 | TAPNEO14000514 | |
| 6 | 1,40 x 10 | TAPNEO14000614 | |
| 8 | 1,40 x 5 | TAPNEO14000807 | |
| 10 | 1,40 x 5 | TAPNEO14001007 | |
| 15 | 1,40 x 5 | TAPNEO14001507 | |