

FEUILLES EPDM

CARACTERISTIQUES

Feuilles en EPDM - Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
 Résistance à la traction : 40 kg/cm² - Allongement à la rupture : 250%

UTILISATION

Résistance à l'ozone - Isolation électrique - Tenue aux acides dilués



SANS PLI - COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code	Prix (€/m ²)
1	1,40 x 10	TAPEPDM14000114	
2	1,40 x 10	TAPEPDM14000214	
3	1,40 x 10	TAPEPDM14000314	
4	1,40 x 10	TAPEPDM14000414	
5	1,40 x 10	TAPEPDM14000514	
6	1,40 x 10	TAPEPDM14000614	
8	1,40 x 5	TAPEPDM14000807	
10	1,40 x 5	TAPEPDM14001007	
15	1,40 x 5	TAPEPDM14001507	

FEUILLES NITRILE-NBR

CARACTERISTIQUES

Feuilles en NITRILE-NBR - Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
 Résistance à la traction : 40 kg/cm² - Allongement à la rupture : 300%

UTILISATION

Résistance aux graisses et aux huiles minérales et animales - Bonne tenue aux essences
 Tenue aux acides dilués



SANS PLI - COLORIS : NOIR

Epaisseur (mm)	Dimensions (m)	Code	Prix (€/m ²)
1	1,40 x 10	TAPNBR14000114	
2	1,40 x 10	TAPNBR14000214	
3	1,40 x 10	TAPNBR14000314	
4	1,40 x 10	TAPNBR14000414	
5	1,40 x 10	TAPNBR14000514	
6	1,40 x 10	TAPNBR14000614	
8	1,40 x 5	TAPNBR14000807	
10	1,40 x 5	TAPNBR14001007	
15	1,40 x 5	TAPNBR14001507	